

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: 28/2026

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: PolTherma PS 160 PIR L, M, P, SP25 0,5/0,4
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: ściany zewnętrzne i wewnętrzne
3. Producent: Europanel Sp. z o.o., Inflancka 5/81, 00-189 Warszawa, zakład produkcyjny: Latkowo 35, 88-100 Inowrocław
4. Upoważniony przedstawiciel: nie dotyczy
5. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: właściwości ogniowe System 3, pozostałe właściwości System 4
6. Norma zharmonizowana: EN 14509:2013

Jednostki notyfikowane:

Instytut Techniki Budowlanej Warszawa, certyfikat akredytacji AB 023, nr notyfikacji 1488

Certbud Sp. z o.o. Warszawa, certyfikat akredytacji AB 1596, nr notyfikacji NB 2310

FireLab Sp. z o.o. Warszawa, certyfikat akredytacji AB 1777, nr notyfikacji 2904

Fires s.r.o. Batizovce, nr notyfikacji 1396

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicza charakterystyka	Wartość deklarowana	Specyfikacja techniczna
Izolacja termiczna	PUR (sztywna pianka typu PIR); Gęstość: 38 +/-3 kg/m³; Grubość: 160 mm	EN 14509:2013
Przenikanie ciepła U _{d,s}	0,14 W/m²K	
Przewodność cieplna λ _{deklarowana}	0,022 W/mK	
Wytrzymałość na rozciąganie	0,06 MPa	
Wytrzymałość na ścinanie	0,08 MPa	
Moduł sprężystości poprzecznej (rdzeń)	1,78 MPa	
Wytrzymałość na ściskanie (rdzeń)	0,09 MPa	
Współczynnik pełzania	t=2000 h: NPD; t=100 000 h: NPD	
Wytrzymałość na zginanie w przęśle		
- zginanie pozytywne	8,03 kNm/m	
- zginanie pozytywne, podwyższona temp.	7,57 kNm/m	
- zginanie negatywne	5,49 kNm/m	
- zginanie negatywne podwyższona temp.	5,17 kNm/m	
Wytrzymałość na zginanie nad podporą wewnętrzną		
- zginanie pozytywne	4,85 kNm/m	
- zginanie pozytywne, podwyższona temp.	4,57 kNm/m	
- zginanie negatywne	6,49 kNm/m	
- zginanie negatywne podwyższona temp.	6,12 kNm/m	
Prześlakliwość wody	Klasa A (1200 Pa)	
Przepuszczalność powietrza	≤ 0,1 m³/h/m²	
Przepuszczalność pary wodnej	spełnia, nieprzepuszczalna	
Izolacyjność akustyczna właściwa	Rw 26 (-3, -4) dB	
Pochłanianie dźwięku	α _w = 0,15	
Odporność na obciążenie skupione	NPD	
Trwałość	Spełnia	
Substancje niebezpieczne	NPD	
Okładzina zewnętrzna	stal 0,5 mm; S280GD; Z225 lub AZ120 lub ZM100; Powłoka SP25	EN 10346:2015 EN 10143:2008
Okładzina wewnętrzna	stal 0,4 mm; S280GD; Z225 lub AZ120 lub ZM100; Powłoka SP25	EN 10346:2015 EN 10143:2008
Reakcja na ogień rdzenia	E	EN 13501-1:2018
Reakcja na ogień wyrobu	B-s1,d0	EN 13501-1:2019
Odporność na działanie ognia	NPD	EN 13501-2:2023

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał: Janusz Szczepański, Warszawa, dnia 10-07-2026

EUROPANELS
Spółka z o.o.
00-189 Warszawa, ul. Inflancka 5 lok. 81
NIP 525-246-35-41

Prokurent
Janusz Szczepański