



PRODUCENT PŁYT WARSTWOWYCH

KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ

PolTherma TS X

Płyta warstwowa ścienna PIR - styk widoczny

Grubości 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm

Szerokość krycia 1000, 1100, 1130, **1150** mm

Uds 0,11 - 0,57 [W/m²K]



Europanel Sp. z o.o.

z siedzibą 00-189 Warszawa, ul. Inflancka 5/81
NIP: 525246354
KRS: 0000326849
REGON: 141978067

Adres do korespondencji

ul. Toruńska 85, 87-800 Włocławek
Tel. +48 544 132 000
biurowloclawek@europanel.pl

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

a. Przeznaczenie

PolTherma TS X to ścienna, standardowa płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki PU, mocowana przelotowo do konstrukcji wsporczej (tzw. mocowanie widoczne). Dopuszcza się montaż płyty do konstrukcji stalowych, żelbetowych i drewnianych, zarówno w układzie pionowym jak i poziomym. Płyta PolTherma TS X przeznaczona jest do zastosowania jako uniwersalna zewnętrzna obudowa ścienna w budynkach o różnorodnym przeznaczeniu - agro-budownictwo, hale przemysłowo-magazynowe, a także jako ścianki działowe oraz sufity podwieszane.

Płyty ścienne PolTherma TS X powinny być stosowane zgodnie z projektem technicznym opracowanym dla danego budynku, uwzględniającego parametry techniczne płyt deklarowane przez producenta. Stosowanie płyt PolTherma TS X musi być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami, w tym z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz. 690 z późniejszymi zmianami).

b. Cechy charakterystyczne

Płyty PolTherma TS X charakteryzują się wysoką estetyką, bardzo korzystnymi parametrami wytrzymałościowymi, bardzo dobrą izolacyjnością cieplną i szczelnością oraz łatwością montażu zarówno w układzie pionowym jak i poziomym.

Płyty PolTherma TS X dostępne są w różnych szerokościach modularnych oraz grubościach:

- szerokości modularne:	1000*, 1100*, 1130*, 1150 (szerokość standardowa), 1200*
- grubości:	40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm

* szerokości opcjonalne, dostępne w trybie indywidualnych ustaleń

II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE






a. Wymiary

SZEROKOŚĆ MODULARNA (KRYCIA) [mm]:	standardowa: 1150; opcja: 1000, 1100, 1130
SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA [mm]:	1017 (1000), 1117 (1100), 1147 (1130), 1167 (1150) , 1217 (1200)
DOSTĘPNE DŁUGOŚCI [mm]:	minimalna: standardowo 2800 (dla TS X 40), 2300 (dla TS X 60), 2100 dla pozostałych grubości
	maksymalna: 13 500 (dla płyt TS X 40 - TS X 80), 16 000 dla pozostałych grubości
DOSTĘPNE GRUBOŚCI (RDZEŃ/GARB) [mm]:	40*; 60; 80; 100; 120; 140, 160; 180, 200






* uwaga: w przypadku TS X 40 okładziny zewnętrzna i wewnętrzna posiadają mostek termiczny w linii zamka

b. Profilowania okładziny zewnętrznej






- Liniowe:



- Mikro:








- Super-mikro:








Opcja dla okładzin o grubości $\geq 0,5\text{mm}$:

- Płaskie:








b. Profilowania okładziny wewnętrznej

- Liniowe:



- Płaskie:



d. Styk płyt

Wzdłuż jednej krawędzi płyty jest aplikowana folia aluminiowa, wzdłuż drugiej uszczelka poliuretanowa wzmocniona folią aluminiową.

e. Masa

GRUBOŚĆ PŁYTY [mm]	MASA 1 m ² [kg]
40	9,5
60	10,3
80	11
100	11,8
120	12,6
140	13,3
160	14,1
180	14,8
200	15,6

f. Okładziny

Blacha stalowa ocynkowana, powlekana, gatunku S220-S320 GD (zwykle S280 GD) wg PN-EN 10147 grubości 0,5mm (okładzina zewnętrzna) i 0,5mm (okładzina wewnętrzna) w tolerancjach wg PN-EN 10143

g. Rdzeń

Sztywna pianka poliuretanowa PIR, $\lambda_D = 0,022 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ w temp. +10°C z uwzględnieniem efektu starzenia, zgodnie z PN-EN 14509:2013-12

h. Izolacyjność cieplna

GRUBOŚĆ PŁYTY [mm]	U _{d, s} [W/(m ² ·K)] dla profilowań: L, M, SM, P
40	0,57
60	0,37
80	0,27
100	0,22
120	0,18
140	0,16
160	0,14
180	0,12
200	0,11

i. Parametry akustyczne

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA WŁAŚCIWA:	$R_w(C; C_{tr})$ 26 (-3; -4) dB
POCHŁANIANIE DŹWIĘKU:	$\alpha_w = 0,15$

j. Szczelność

PRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIETRZA:	$\leq 0,10 \text{ m}^3/\text{m}^2/\text{h}$
WODOSZCZELNOŚĆ:	Klasa A
PRZEPUSZCZALNOŚĆ PARY WODNEJ:	Nieprzepuszczalne

k. Odporność ogniowa

NPD

l. Reakcja na ogień

Klasa B-s1, d0

m. Stopień rozprzestrzeniania ognia / Odporność dachu na ogień zewnętrzny

NRO

- od strony wewnętrznej zgodnie z klasami reakcji na ogień
- od strony zewnętrznej badanie wg PN-B-02867:2013-06

n. Trwałość

Spełniona dla wszystkich grup kolorów

o. Badania korozyjne

Bazowe zabezpieczenie antykorozyjne (w zależności od parcji dostawy): AZ100, AZ140, AZ150, ZM100, ZM120, Z225, Z275, wg PN-EN 10147.

Możliwość stosowania w środowiskach A1, A2, A3 wewnątrz budynku oraz C1, C2, C3 wewnątrz i na zewnątrz budynku dla okładzin standardowych SP25 wg PN-EN 10169. Pozostałe korozyjności zewnętrzne i wewnętrzne wymagają ochrony powłok wg indywidualnego doboru.

p. Obciążenia

Tablice wytrzymałościowe zostały opracowane dla płyt PolTherma TS X mocowanych bezpośrednio do konstrukcji wsporczej przy pomocy przelotowych łączników samowiercących o nośności charakterystycznej 2,2 kN/szt. Tablice są dostępne na naszej stronie: www.europanel.pl.

q. Tolerancje wymiarowe

GRUBOŚĆ:	± 2 mm dla grubości do 100 mm oraz $\pm 2\%$ dla grubości >100 mm
PŁASKOŚĆ:	$L=0,6/1,0/1,5$ mm dla $L=200/400/>700$ mm
DŁUGOŚĆ:	$L=\pm 5/10$ mm dla długości $\leq 3000/> 3000$ mm
SZEROKOŚĆ MODULARNA:	$W3 = \pm 2$ mm
PROSTOKĄTNOŚĆ:	$\leq 0,6\% \cdot \text{szerokość modularna} = 6,6$ mm
PROSTOLINIOWOŚĆ:	1,0 mm/m, max 5,0 mm
WYGIĘCIE NA DŁUGOŚCI:	2,0 mm/m, max 10 mm
WYGIĘCIE NA SZEROKOŚCI:	8,5 mm/m

III. INFORMACJE DODATKOWE

a. Posiadana dokumentacja certyfikacyjna

Deklaracja Właściwości Użytkowych CE