

**Producent:**

Europanel Sp. z o.o., 00-189 Warszawa, Inflancka 5/81

Zakład produkcyjny: Latkowo 35, 88-100 Inowrocław

16

Deklaracja Właściwości Użytkowych

nr ref. TS200PIR/EP/L,M,R,P/1/2023/PL

Nazwa wyrobu (kod identyfikacyjny): PolTherma TS 200 PIR L, M, R, P**Zamierzone zastosowanie wyrobu:** Ściany zewnętrzne, wewnętrzne i sufity mocowane mechanicznie**Typ wyrobu:** Izolacyjne płyty warstwowe z okładzinami metalowymi do stosowania w budynkach**Norma, z którą wyrób jest zgodny:** PN-EN 14509:2013-12 „Samonośne izolacyjno-konstrukcyjne płyty warstwowe z dwustronną okładziną metalową – Wyroby fabryczne – Specyfikacje”**Systemy oceny zgodności wyrobu:** parametry ogniowe System 3, pozostałe parametry System 4**Jednostki notyfikowane:** ITB Warszawa, nr notyfikacji 1488; FIRES s.r.o. Batizovce, nr notyfikacji NO 1396; CERTBUD Sp. z o.o. Warszawa, nr notyfikacji NB 2310**Deklarowane właściwości wyrobu:****Okładziny:** Blacha stalowa ocynkowana wg EN 10346, o grubości od 0,4 do 0,7 mm w tolerancjach wg EN 10143. Powłoki ochronne zgodne z EN 10169. Kolorystyka wg RAL Classic.**Profilowanie okładziny zewnętrznej:** L (liniowe), M (mikroprofilowane), R (rowkowe), P (płaskie)**Profilowanie okładziny wewnętrznej:** L (liniowe), M (mikroprofilowane), R (rowkowe), P (płaskie)**Izolacja termiczna:** sztywna pianka poliizocyanurowa PIR, gęstość 38 +/- 3.8 kg/m³**Przenikalność cieplna $U_{d,s}$:** 0,11 W/m²K**Przewodność cieplna λ_D :** 0,022 W/mK**Masa wyrobu:** 15,6 kg/m² (w średniej gęstości)**Parametry ogniowe:**

- reakcja na ogień rdzenia (badanie zapalności wg EN ISO 11925-2):

klasa E

- reakcja na ogień produktu (klasyfikacja wg EN 13501-1):

B-s1,d0

- klasyfikacje odporności ogniowej przegród wykonanych z produktu (klasyfikacja wg EN 13501-2):

EI 30 (i ↔ o); EW 30 (o ↔ i) maksymalna długość przęsła 7,5 m

EI 15 (i ↔ o); E 30 (o ↔ i) maksymalna długość przęsła 7,5 m

Trwałość: Spełnia, dla wszystkich kolorów

Tolerancje wymiarowe: Spełnia

Szczelność:

- przepuszczalność wody: klasa A (1 200 Pa)
- przepuszczalność powietrza: $\leq 0,10 \text{ m}^3/\text{h}/\text{m}^2$
- przepuszczalność pary wodnej: spełnia, nieprzepuszczalna

Parametry akustyczne:

- izolacyjność akustyczna właściwa: R_w 26 (-3, -4) dB
- pochłanianie dźwięku: $\alpha_w = 0,15$

Wytrzymałość na ścinanie f_{cv} : 0,093 MPa; **Moduł sprężystości poprzecznej G_c :** 1,78 MPa

Współczynnik pełzania ϕ_t : $t=2\ 000\text{h}$: 2,78; $t=100\ 000\text{h}$: 3,55

Wytrzymałość na ściskanie f_{cc} : 0,10 MPa; **Moduł przy ściskaniu E_{cc} :** 2,7 MPa

Wytrzymałość na rozciąganie f_{ct} : 0,06 MPa; **Moduł przy rozciąganiu (+20 °C) E_{ct} :** 3,8 MPa

Wytrzymałość na zginanie w przęśle M_u ; S280; 0,5 mm (0,4 mm w nawiasach):

- zginanie pozytywne, z zewnątrz, temperatura otoczenia: 11,73 kNm/m
- zginanie pozytywne, z zewnątrz, temperatura podwyższona: 10,49 kNm/m
- zginanie negatywne, od wewnątrz, temperatura otoczenia: 10,46 (8,19) kNm/m
- zginanie negatywne, od wewnątrz, temperatura podwyższona: 9,35 (7,32) kNm/m

Wytrzymałość na zginanie przy podparciu od wewnątrz M_u ; S280; 0,5 mm (0,4 mm w nawiasach):

- zginanie negatywne (do góry), temperatura otoczenia: 10,68 kNm/m
- zginanie negatywne (do góry), temperatura podwyższona: 9,55 kNm/m
- zginanie pozytywne (do dołu), temperatura otoczenia: 8,59 (6,73) kNm/m
- zginanie pozytywne (do dołu), temperatura podwyższona: 7,68 (6,02) kNm/m

Napężenie krytyczne, okładzina zewnętrzna σ'_w ; S280

- w przęśle, temperatura otoczenia: 127,79 MPa
- w przęśle, temperatura podwyższona: 114,28 MPa
- nad podporą środkową, do góry, temperatura otoczenia: 116,37 MPa
- nad podporą środkową, do góry, temperatura podwyższona: 104,07 MPa

Napężenie krytyczne, okładzina wewnętrzna σ'_w ; S280

- w przęśle, temperatura otoczenia: 113,96 MPa
- w przęśle, temperatura podwyższona: 101,91 MPa
- na podporze środkowej, do dołu, temperatura otoczenia: 93,63 MPa
- na podporze środkowej, do dołu, temperatura podwyższona: 83,74 MPa

Niniejszy dokument zostaje wydany na wyłączną odpowiedzialność Producenta

WARSZAWA, 25-04-2023

Miejsce i data

Prokurent
Janusz Szczepański

Strona internetowa, na której znajduje się deklaracja do pobrania: www.europanel.pl