

# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: 3/2026

1. **Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:** PolTherma TS 60 PIR L, M, R, P, SP25
2. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:** ściany zewnętrzne i wewnętrzne
3. **Producent:** Europanel Sp. z o.o., Inflancka 5/81, 00-189 Warszawa, zakład produkcyjny: Latkowo 35, 88-100 Inowrocław
4. **Upoważniony przedstawiciel:** nie dotyczy
5. **Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** właściwości ogniowe System 3, pozostałe właściwości System 4
6. **Norma zharmonizowana:** EN 14509:2013

**Jednostki notyfikowane:**

Institut Techniki Budowlanej Warszawa, certyfikat akredytacji AB 023, nr notyfikacji 1488

Certbud Sp. z o.o. Warszawa, certyfikat akredytacji AB 1596, nr notyfikacji NB 2310

FireLab Sp. z o.o. Warszawa, certyfikat akredytacji AB 1777, nr notyfikacji 2904

Fires s.r.o. Batizovce, nr notyfikacji 1396

**7. Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicza charakterystyka	Wartość deklarowana	Specyfikacja techniczna
Izolacja termiczna	PUR (sztywna pianka typu PIR); Gęstość: 38 +/-3 kg/m <sup>3</sup> ; Grubość: 60 mm	EN 14509:2013
Przenikanie ciepła U <sub>d,s</sub>	0,37 W/m <sup>2</sup> K	
Przewodność cieplna λ <sub>deklarowana</sub>	0,022 W/mK	
Wytrzymałość na rozciąganie	0,06 MPa	
Wytrzymałość na ścinanie	0,098 MPa	
Moduł sprężystości poprzecznej (rdzeń)	2,65 MPa	
Wytrzymałość na ściskanie (rdzeń)	0,1 MPa	
Współczynnik pełzania	t=2000 h: 2,74; t=100 000 h: 3,43	
Wytrzymałość na zginanie w przęśle		
- zginanie pozytywne	3,85 kNm/m	
- zginanie pozytywne, podwyższona temp.	3,73 kNm/m	
- zginanie negatywne	3,98 kNm/m	
- zginanie negatywne podwyższona temp.	3,86 kNm/m	
Wytrzymałość na zginanie nad podporą wewnętrzną		
- zginanie pozytywne	3,48 kNm/m	
- zginanie pozytywne, podwyższona temp.	3,38 kNm/m	
- zginanie negatywne	3,33 kNm/m	
- zginanie negatywne podwyższona temp.	3,23 kNm/m	
Prześlakliwość wody	Klasa A (1200 Pa)	
Przepuszczalność powietrza	≤ 0,1 m <sup>3</sup> /h/m <sup>2</sup>	
Przepuszczalność pary wodnej	spełnia, nieprzepuszczalna	
Izolacyjność akustyczna właściwa	Rw 26 (-3, -4) dB	
Pochłanianie dźwięku	α <sub>w</sub> = 0,15	
Odporność na obciążenie skupione	NPD	
Trwałość	Spełnia	
Substancje niebezpieczne	NPD	
Okładzina zewnętrzna	stal 0,5 mm; S280GD; Z225 lub AZ120 lub ZM100; Powłoka SP25	
Okładzina wewnętrzna	stal 0,5 mm; S280GD; Z225 lub AZ120 lub ZM100; Powłoka SP25	EN 10346:2015 EN 10143:2008
Reakcja na ogień rdzenia	E	EN 13501-1:2018
Reakcja na ogień wyrobu	B-s1,d0	EN 13501-1:2019
Odporność na działanie ognia	NPD	EN 13501-2:2023

**8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:** nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał: Janusz Szczepański, Warszawa, dnia 30-06-2026

**EUROPANELS**

Spółka z o.o.

00-189 Warszawa, ul. Inflancka 5 lok. 81

NIP 525-24-63-541

**PROKURENT**  
*Janusz Szczepański*