



Producent:

Europanel Sp. z o.o., 00-189 Warszawa, Inflancka 5/81

Zakład produkcyjny: Latkowo 35, 88-100 Inowrocław

Deklaracja Właściwości Użytkowych

nr ref. TSX140/EP/L,M,SM,P/2/2025/PL

Nazwa wyrobu (kod identyfikacyjny): PolTherma TSX 140 L, M, SM, P

Zamierzone zastosowanie wyrobu: Ściany zewnętrzne, wewnętrzne i sufity mocowane mechanicznie

Typ wyrobu: Izolacyjne płyty warstwowe z okładzinami metalowymi do stosowania w budynkach

Norma, z którą wyrób jest zgodny: PN-EN 14509:2013-12 „Samonośne izolacyjno-konstrukcyjne płyty warstwowe z dwustronną okładziną metalową – Wyroby fabryczne – Specyfikacje”

Systemy oceny zgodności wyrobu: parametry ogniowe System 3, pozostałe parametry System 4

Jednostki notyfikowane: ITB Warszawa, nr notyfikacji 1488; FIRES s.r.o. Batizovce, nr notyfikacji NO 1396; CERTBUD Sp. z o.o. Warszawa, nr notyfikacji NB 2310

Deklarowane właściwości wyrobu:

Okładziny: Blacha stalowa ocynkowana wg EN 10346, o grubości od 0,4 do 0,7 mm w tolerancjach wg EN 10143. Powłoki ochronne zgodne z EN 10169. Kolorystyka wg RAL Classic.

Profilowanie okładziny zewnętrznej: L (liniowe), M (mikroprofilowane), SM (super-mikroprofilowane), P (płaskie)

Profilowanie okładziny wewnętrznej: L (liniowe), M (mikroprofilowane), SM (super-mikroprofilowane), P (płaskie)

Izolacja termiczna: sztywna pianka poliizocyjanurowa PIR, gęstość 38 +/- 3,8 kg/m³

Przenikalność cieplna $U_{d,s}$: 0,15 W/m²K

Przewodność cieplna λ_D : 0,022 W/mK

Masa wyrobu: 13,3 kg/m² (w gęstości średniej)

Parametry ogniowe:

- reakcja na ogień rdzenia (badanie zapalności wg EN ISO 11925-2):

klasa E

- reakcja na ogień produktu (klasyfikacja wg EN 13501-1):

B-s1,d0

Prokurent

Janusz Szczepański

Trwałość: Spełnia, dla wszystkich kolorów

Tolerancje wymiarowe: Spełnia

Szczelność:

- przepuszczalność wody: klasa A (1 200 Pa)
- przepuszczalność powietrza: $\leq 0,10 \text{ m}^3/\text{h}/\text{m}^2$
- przepuszczalność pary wodnej: spełnia, nieprzepuszczalna

Parametry akustyczne:

- izolacyjność akustyczna właściwa: R_w 26 (-3, -4) dB
- pochłanianie dźwięku: $\alpha_w = 0,15$

Wytrzymałość na ścinanie f_{cv} : 0,096 MPa; **Moduł sprężystości poprzecznej** G_c : 2,66 MPa

Współczynnik pełzania ϕ_t : $t=2\ 000\text{h}$: 2,38; $t=100\ 000\text{h}$: 3,52

Wytrzymałość na ściskanie f_{cc} : 0,10 MPa; **Moduł przy ściskaniu** E_{cc} : 2,7 MPa

Wytrzymałość na rozciąganie f_{ct} : 0,06 MPa; **Moduł przy rozciąganiu (+20 °C)** E_{ct} : 3,3 MPa

Wytrzymałość na zginanie w przęśle M_u ; S280; 0,5 mm (0,4 mm w nawiasach):

- zginanie pozytywne, z zewnątrz, temperatura otoczenia: 7,87 kNm/m
- zginanie pozytywne, z zewnątrz, temperatura podwyższona: 7,60 kNm/m
- zginanie negatywne, od wewnątrz, temperatura otoczenia: 6,80 (5,33) kNm/m
- zginanie negatywne, od wewnątrz, temperatura podwyższona: 6,57 (5,14) kNm/m

Wytrzymałość na zginanie przy podparciu od wewnątrz M_u ; S280; 0,5 mm (0,4 mm w nawiasach):

- zginanie negatywne (do góry), temperatura otoczenia: 6,42 (6,43) kNm/m
- zginanie negatywne (do góry), temperatura podwyższona: 6,20 kNm/m
- zginanie pozytywne (do dołu), temperatura otoczenia: 7,34 (5,75) kNm/m
- zginanie pozytywne (do dołu), temperatura podwyższona: 7,09 (5,55) kNm/m

Naprężenie krytyczne, okładzina zewnętrzna σ_w ; S280

- w przęśle, temperatura otoczenia: 122,63 MPa
- w przęśle, temperatura podwyższona: 118,38 MPa
- nad podporą środkową, do góry, temperatura otoczenia 100,12 MPa
- nad podporą środkową, do góry, temperatura podwyższona: 96,62 MPa

Naprężenie krytyczne, okładzina wewnętrzna σ_w ; S280

- w przęśle, temperatura otoczenia: 106,04 MPa
- w przęśle, temperatura podwyższona: 102,36 MPa
- na podporze środkowej, do dołu, temperatura otoczenia: 114,46 MPa
- na podporze środkowej, do dołu, temperatura podwyższona: 110,44 MPa

Niniejszy dokument zostaje wydany na wyłączną odpowiedzialność Producenta

WARSZAWA, 02-01-2025

Miejsce i data

Prokurent

Janusz Szczepański

Strona internetowa, na której znajduje się deklaracja do pobrania: www.europanel.s.pl